

涂层测厚仪

MiniTest 600



耐用、经济的统计型涂层测厚仪

- 用于钢铁上的所有非磁性涂层镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
- 用于非铁金属（铝、锌、铜等）上的所有绝缘涂层，如阳极氧化膜、油漆、涂料等。

**两用探头自动切换到正确的金属基体：
铁/非铁**

全新数据统计分析方案！

http://www.jd-17.com/jd-17_Product_33205.html

MiniTest 600 — 最耐用、高精度、统计分析方便

应用

这种简洁、实用的便携式涂层测厚仪是专为无损、快速、精确测量涂层厚度而设计的。

MiniTest 600测厚仪，尤其适用于汽车、造船、桥梁建设以及建筑型材、制造工业的防腐涂镀层测量。

根据仪器型号，MiniTest 600可用来测量

- 钢铁上的所有非磁性涂层镀层，如油漆、塑料、搪瓷、铬、锌等。
- 铝、铜、黄铜、奥氏体不锈钢等非铁金属上的所有绝缘涂层，如阳极氧化膜、化膜、油漆涂料、陶瓷等。

描述

主机设有128*64位的LCD背光显示屏，并由AA电池供电。时钟功能可记录测试时间，并设置自动关机时间。

外置一体式的设计，探头将1米长的电缆与主机连接，最新研制的探头顶部由非常耐磨的硬质材料制成，保证长期使用不损坏。

探头不同，MiniTest 600有三种型号供应

- F 型磁感应探头用来测量钢铁基体上的涂层。
- N 型电涡流探头用来测量非铁金属基体上的涂层。

- FN 两用型探头测量钢铁上和非铁金属基体上的涂层。

FN两用型探头自动识别基体材料，仪器自动切换到正确的金属基体：铁/非铁。仪器符合ISO，DIN，BS，ASTM标准。

USB接口

MiniTest 600可以通过随机软件及数据线连接到电脑上显示测量值和统计值。

配置

- 主机带指定的探头及两节电池
- 零板及厚度标准箱
- 操作说明书
- 数据传输软件及USB连接线
- 软包

可选配件

- 测量小工件的高精度探头支架
- 充电电池及充电器
- 多种规格的厚度标准箱

技术规格

测量范围	F型(铁基体)	0 – 3000 μm
	N型(非铁基体)	0 – 2000 μm
	FN型(两用探头)	0 – 2000 μm
精确度	$\pm (2\% \text{ 读值} + 2 \mu\text{m})$	
最小曲率半径	5 mm (凸)	25 mm (凹)
最小测量面积	$\Phi 20 \text{ mm}$	
最小基体厚度	0.5 mm (F)	50 μm (N)
显示	LCD 128 × 64 液晶	
测量单位	公制/英制 可选	
校准	标准校准，一点校准，两点校准	
统计分析	实时统计；读值个数，最大、最小、平均值，标准方差；最大批组数10个，每组存储量1000个；自由设置块统计数，实现二次统计功能	
数据接口	USB	
电源	2 节AA电池	
体积 / 重量	主机：64 mm × 115 mm × 25 mm 探头： $\Phi 15 \text{ mm} \times 62 \text{ mm}$ / 270 g	
环境温度	主机：0 – 50 $^{\circ}\text{C}$ 探头：-10 $^{\circ}\text{C}$ – 70 $^{\circ}\text{C}$	



ElektroPhysik

深圳市君达时代仪器有限公司代理德国EPK公司涂层测厚仪

ElektroPhysik
Pasteurstr. 15
D-50735 Köln
Tel.: +49 (0) 221 752 04-0
Fax: +49 (0) 221 752 04-67
www.elektrophysik.com
info@elektrophysik.com

ElektroPhysik USA
778 West Algonquin Rd.
Arlington Heights IL 60005
Tel.: +1 847 437-66 16
Fax: +1 847 437-00 53
www.elektrophysik.com
epusa@elektrophysik.com

ElektroPhysik Nederland
Borgharenweg 140
6222 AA Maastricht
Tel.: +31 (0) 43/3 52 00 60
Fax: +31 (0) 43/3 63 11 68
www.elektrophysik.com
epnl@elektrophysik.com

电话：0755-83982139
传真：0755-83980990

http://www.jd-17.com/jd-17_Product_33205.html